

PERE EPOXY FIX

PERE®

CIVATALAR, ANKRAJLAR VE FİLİZ DEMİRLERİNİN SABİTLEŞTİRİLMESİ İÇİN EPOXY REÇİNE HARCİ

GENEL

PERE EPOXY FIX epoxy reçinesi, sertleştiricisi ve kuartz dolgudan oluşan üç bileşenli bir malzeme olup her bileşen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir.

KULLANMA ALANI

Korozyona karşı çok dayanıklı olan PERE EPOXY FIX civataların ve filiz demirlerinin betona, duvara ankrajlanmasında kullanılır ve kısa süre içinde yüklemesi yapılabilir.

UYGULAMA :

Beton sağlam ve yeterli mukavemete haiz olmalıdır. Delikler filiz demirlerine uygun matkapla delinmeli, bütün delikler basınçlı hava ile temizlenmeli.

Yağ, toz, kir kalmamalıdır. Ankraj demirleri de yağsız ve passız olmalıdır.

PERE EPOXY FIX üç bileşenli malzeme olup önceden tartılmış 3 paket halinde kullanıma sunulmuştur.

Sertleştiriciyi A bileşeninin içine katıp iyice karıştırdıktan sonra kuartz kumunu katarak karıştırınız.

Ölçülü olarak verilmiş olan kuartz kıvamlı malzeme içindir. Kuartz miktarı azaltılarak akıcı mal elde edilir.

Verilen ölçüdeki karışım normal akışkanlık içindir. Daha fazla akışkanlık elde etmek için kuartz kumu azaltılabilir.

DİKKAT :

Önemli hallerde inşaat grubumuzla görüşünüz.

Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Likit ve Kum	Depolama	: Doğru depolandığı ve açılmadığı takdirde 1 yıl. (+5°C / +30°C)
Renk	: Kum	Ambalaj	: 3 komponentli set
Yoğunluk	: 1,7 - 1,9 kg/lt (± 0,05 kg.lt)	A Komponent (Reçine)	: 133 - 1330 gr.
Basınç Muk.	: 75 N/mm ²	B Komponent (Sertleştirici)	: 67 - 670 gr.
Betona yapışma	: 4-5 N/mm ²	C Komponent (Kuartz)	: 700 - 7000 gr.
Çeliğe yapışma	: 10-15 N/mm ²	TOPLAM	: 900 - 9000 gr.
E-Modülü	: 10.000 N/mm ²		
Uygulama Isısı	: +5° C/+ 40° C		

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr