

# PERE EPOXY FLOORING

# PERE®

## ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

### GENEL

2 bileşenli solventsiz epoksi reçine bazlı zemin kaplama malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ

Pere Epoxy Flooring'in aşınmaya, hava koşullarına ve suya direnci çok iyidir. Yakıtlara, yağlara ve çok sayıda endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır. Sertleştikten sonra zehirli olmayan, mikrobiyolojik organizma, mantar ve küf barındırmayan endüstriyel bir kaplama malzemesidir.

### KULLANMA ALANI

- Endüstri döşemeleri
- Atölyeler
- Su arıtma tesisleri
- Kimyasal tesirlere maruz zeminler
- Kesimhaneler, soğuk hava depoları
- Garajlar, servis istasyonları
- Sağlık koşulu aranan mahaller

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak beton zemin temiz ve kuru olmalı, oynak parçalar alınmalı. Kir,pas,toz kalmamalıdır. Var ise çatlaklar ve arızalı bölgeler Perkret tamir harcı veya Pere Epoxy harç ile tamir edilmelidir. Gözenekler kapatılmalıdır. İyi bir görüntü için düzgün yüzeye ihtiyaç vardır. Brüt beton veya çimento şapı, sıvası yapılmış olan yüzeyler zımpara taşı veya kumlama ile uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Beton yüzeyler çimento köpüğünden, çelik yüzeyler ise çapak ve pastan arındırılmalıdır.

### UYGULAMA

Pere Epoxy Flooring önceden tartılmış kutular içinde kullanıma hazırdır. B bileşeninin (sertleştirici) tümünü A bileşeni (reçine) içine katıp üniform duruma gelinceye kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırın. Hazırlanmış yüzeye fırça veya epoxy rulosu ile uygulayınız. Uygulama 2 kat yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam ısısına göre değişir. Ancak ortalama 6-8 saattir. Bu süre aşılmamalıdır. Daha iyi bir aderans için Pere Epoxy Primer kullanılmalıdır. Nemin yüksek olduğu durumlarda yüzey sıcaklığının 6° üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Çiğlenme noktasına dikkat edilmeli, aksi takdirde yapışma zafiyeti olabilir. Arkadan su basıncı olan yerlerde uygulanmamalıdır.

<b>SARFIYAT</b>	: Zemin koşullarına bağlı olarak kat başına 0,250 kg/m <sup>2</sup> .
<b>RENK</b>	: Gri, beyaz, kırmızı, sarı.
<b>DEPOLAMA</b>	: Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay (+5°C/+30°C arasında)
<b>AMBALAJ</b>	: 5 kg. set (A+B) A: 4 kg. - B: 1 kg.
<b>YOĞUNLUK</b>	: 1,35 kg./lt (±0,05 kg.lt)
<b>BETONA YAP. MUK.</b>	<b>PERE KAPLAMA MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</b>

Akcaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr