

PEREGUNİT

PERE®

PÜSKÜRTME BETONDA PRİZ ÇABUKLAŞTIRICI KATKI (TOZ) Poz No : 04.613/5

GENEL

Püskürtme beton ve gunitajda priz çabuklaştırıcı ve geçirimlilik temin eden alüminat esaslı ÜNİVERSAL katkı.

KULLANMA ALANI

- Tünel ve galerilerde,
- İstinat duvarlarında,
- Şevlerde
- Su depolarında,

UYGULAMA

PEREGUNİT, çimento ağırlığına göre % 3 oranında (bir torba çimentoya 1,5 kg) betona katılır.

Laboratuvar Vicat iğnesi priz deneyinde, 20° ısıda ve normal portland çimentosu ile priz başlangıcı 1 ila 1,5 dakika priz sonu 2,5 ila 4 dakikadadır.

PEREGUNİT, özel shotcrete makinesi ile püskürtülür.

PEREGUNİT, önce kuru (agrega+çimento) karışımına kuru olarak ve düzgün yayılmış bir şekilde karıştırılır. Sonra shotcrete makinesi ile istenilen yüzeye püskürtülür. Bu esnada su, ayrı bir ağızdan aynı anda fışkırtılarak yüzeyde kuru beton ile karışır.

Yüzeyde ıslanan beton, zemine yapışır ve süratle prizini yapar, kısa zamanda da sertleşerek yüzeyi örter ve taşıyıcı olmaya başlar.

DİKKAT

Soğuk havalarda, bilhassa ıslak ve soğuk yüzeylerde priz gecikir. Bu durumu önlemek için agrega ve suyun çok soğuk olmaması temin edilmelidir. Çimento cinsine göre de priz süreleri değişir. Süratli sertleşme nedeniyle son mukavemet katkısız betona göre daha düşüktür. Beton dozajı genellikle 400 ila 500 kg/m³ tercih edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Toz	Depolama	: Bozulmamış ambalajlarda 3 ay
Renk	: Beyaz	Ambalaj	: 15 kg'lık torba
Yoğunluk	: 0,8 kg/lt		

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr