

PEREFLEX MS

YÜKSEK PERFORMANSLI, TAM ELASTİK DERZ MACUNU

PERE®

GENEL

Pereflex MS yüksek performansa sahip tek komponentli MS-Polymer® (KANEKA) bazlı mastiktir.

Çok hızlı tutunma ve yüksek yapışma değerlerine sahiptir. Tam elastiktir, uygulaması çok kolaydır.

KULLANMA ALANI

Su geçirmemesi istenilen düşey derzlerde, yüksek yapılarda, tüm iç ve dış dilatasyon derzlerinin yalıtımında.

Ahşap, metal ve beton derzlerinde.

Cephe ve metal giydirme sistemlerinde.

Her türlü prefabrik birleşim detaylarında.

Su arıtma tesisleri, otomotiv, gemi ve uçak sanayiinde.

Mutfak veya hijyenik alanlarda.

ÖZELLİKLERİ

Her türlü yüzeye çok yüksek yapışma kabiliyeti.

Beton, taş, tuğla, mermer, ahşap, metal, sert PVC ve polikarbonata çok iyi tutunur.

Tam esnek ve yüksek performanslıdır.

Hava kabarcıkları oluşturmaz, düşük ısılarda uygulanabilir.

Rengi solmaz, hava koşullarına, UV'ye son derece dayanıklıdır.

Üzeri su bazlı boyalarla boyanabilir.

İzosiyanat, solvent, bitüm, silikon içermez.

Çevre dostudur.

Baz	: MS-Polimer
Renk	: Beyaz-Gri-RAL
Form	: Kıvamlı Macun
Yoğunluk	: 1,50 kg/Lt
Kabuk oluşumu	: 2-3 saat
Kürlenme hızı	: 24 saat
Shore A Sertliği	: 25-40
Isı dayanımı	: - 40°C ~ + 90 °C
Max. Hareket	: %20
Uygulama Isısı	: +5° ila + 40°C
Elastikiyet modülü (%100)	: %75 N/mm ²
Gerilme mukavemeti	: 2.00 N/mm ²
Kopma noktasında uzama	: %600

UYGULAMA

Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz olmalı, kenarları tel fırça, spiral veya kumlama ile temizlenmelidir. Derz boşluğuna hava tutulması tavsiye edilir böylece derzde toz kalmamış olması temin edilir.

Derz dibi özel polietilen fitil ile beslenir.

Böylece macunun dibe yapışmaması veya gereğinden fazla kullanılması önlenmiş olur.

Derz faktörüne dikkat ediniz.

Pereflex MS neme duyarlıdır.

Açılan kutu 1 saat içinde kullanılmalıdır.

Pereflex MS tek komponentli olduğundan kapağı açılıp koruyucu folyo çıkarılır.

Karıştırma işlemi yapılmadan özel diski yardımı ile uygulama tabancasına çekilir ve derze uygulanır.

Spatula yardımı ile uygulama yapılabilir.

Derz yanlarının kirlenmemesi için derzin iki yanı bantlanabilir.

İşin bitiminde bütün takımlar mazot veya tiner yardımı ile temizlenir. Hava ısısının 5° C altında olması halinde uygulanmaz.

AMBALAJ

1 kg. teneke kutu

600 cc. sosis

RAF ÖMRÜ

Folyo korumalı açılmamış kutularda, kuru ve serin ortamda 6 ay.

DERZ FAKTÖRÜ ve YAKLAŞIK SARFIYAT

DERZ GENİŞLİĞİ (cm)	DERZ DERİNLİĞİ (cm)	YAKLAŞIK SARFIYAT (KG)
0,5 - 1	0,5 - 1	0,040 - 0,150
1-2	1-1	0,150 - 0,300
2,5 - 5	1,25 - 2,50	0,450 - 1,800

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr